

Roth Compact® FLEX FIX

Beskrivelse

Roth Compact® FLEX FIX er en cementbaseret, fleksibel lim som sikrer fuld limdækning og en høj vedhæftningsevne på trykfast EPS og aluminium i forbindelse med udlægning fliser/klinker på Roth Compact® systemet eller Roth Clima Comfort system.

Teknisk beskrivelse

Vand tilførsel:	6,0 - 6,6 liter/25 kg
Blandingstid:	2 - 4 minutter
Materialeforbrug:	4 - 8 kg/m ²
Største kornstørrelse:	Max 0,5 mm
Udlægnings tykkelse:	6 x 13 mm - Buet tandspartel 10 x 10 mm - Buet tandspartel
Trykfasthed efter 28 døgn:	> 18 MPa
Tørretid (ved +20°C, 50% RF):	6 - 8 timer
Anvendelsestemperaturen:	+10 - +25°C.
Vedhæftning til primet beton:	> 1,5 MPa
Vedhæftning til aluminium:	> 0,5 MPa

Åben arbejdstid:	60 - 90 min
Justeringstid på flise:	30 - 40 min
Hærdning påbegynder:	10 - 15 min

NS-EN 12004:2007: C2/S1

Udflydningen skal være 155 - 165 mm (SS 923519).

Opbevaring

Opbevares tørt. Bør anvendes indenfor 24 måneder efter produktionsdato.
VVS-nr. 339349.818

ADVARSEL

30 - 60% cement
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Indånd ikke pulver.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Søg lægehjælp.
Ved hudkontakt: Vask med rigeligt sæbe og vand.



Produktet er klassificeret som farligt affald, men hærdet efter tilsætning af vand efter et par timer og klassificeret som ikke farligt byggeaffald.
Indhold/emballage bortskaffes via en godkendt affaldsordning i overensstemmelse med lokale myndigheders eventuelle krav.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.